

## Terracoat 27 µm

### Coatingprestaties

Jarenlange ervaring is de basis voor de ontwikkeling van Terracoat 27 µm. Deze coating een duurzaam en esthetisch verantwoord product en levert goede prestaties. Met de mogelijkheid van een projectgarantie. De UV bestendigheid (RUV3) en verhoogde corrosiebescherming (RC3) zorgen voor een goed kleurbehoud.

Terracoat 27 µm	Productwaarden
Nominale dikte	27 µm
Uiterlijk	Gladde structuur
Glansgraad (Gardner 60°)	30 GU
Hechting van de coating (T-bend)	≤ 1 T
Minimale zetradius (T-bend)	≤ 2 T
Stootvastheid	18J
Corrosiebeschermings Klasse	Z275
Corrosie weerstand:	
• Zoutnevel-test	500 uren
• Corrosie weerstandscategorie <sup>1</sup>	RC3
Condensatie weerstand:	
• QCT-test	1000 uren
• Corrosie weerstandscategorie (interieur)	CP14
UV weerstand:	
• QUV (UVA + H <sub>2</sub> O) test (2000 uren)	Δ E ≤ 3; GR ≥ 60%
• Corrosie weerstandscategorie	RUV3
Potloodhardheid oppervlak	HB-H
Brandclassificatie (EN13501-1)	A1
Bestendigheid tegen zuren en logen	Goed tot zeer goed
Bestendigheid tegen oplosmiddelen:	
• Alifaten en alcohol	Zeer goed
• Ketonen	Laag
• Aroma's	Goed tot zeer goed
Bestendigheid tegen minerale oliën	Zeer goed

#### Opmerkingen

<sup>1</sup> De certificering voor RC3 geldt niet voor matte kleuren.

#### Garanties:

##### Wand



##### Dak



De aangegeven garantietermijnen zijn maximale perioden. Deze verwijzen naar Nederland, België en Duitsland. Deze feitelijke garantietermijn zal afhangen van de ligging, omgeving en toepassing. Projectgebonden garantie is mogelijk op aanvraag. Toepassingen in het **kustgebied** dienen voor aanvang aangevraagd te worden bij Cladding Point. De garantieaanvraag dient binnen 3 maanden na de voltooiingsdatum van het gebouw geregistreerd te zijn. Neem contact met ons op voor meer informatie.