Colorcoat® SDP 50 µm

COATINGPRESTATIES

Jarenlange ervaring is de basis voor de ontwikkeling van Colorcoat® SDP 50 µm. Deze coating is een technisch, duurzaam en esthetisch hoogwaardig product en levert zeer goede prestaties. Uitstekende UV bestendigheid (RUV4) en verhoogde corrosiebescherming (RC5+) zorgen voor een uitstekend kleurbehoud.

Colorcoat® SDP 50 µm	Productwaarden
Nominale dikte	50 µm
Uiterlijk	Gladde structuur
Glansgraad (Gardner 60°)	20 - 40 GU
Hechting van de coating (T-bend)	≤ 1 T
Minimale zetradius (T-bend)	1 T
Corrosiebeschermings Klasse	Z275
Corrosie weerstand: • Zoutnevel-test • Corrosie weerstandscategorie[1]	 1000 uren RC 5+
Condensatie weerstand: • QCT-test • Corrosie weerstandscategorie (interieur)	 1500 uren CP15
UV weerstand: • QUV (UVA + H_2O) test (2000 uren) • Corrosie weerstandscategorie	 Δ E ≤ 2; GR ≥ 80% RUV4
Brandclassificatie (EN13501-1)	A1 *

Opmerkingen

[1] Deze coatingprestaties gelden niet voor matte kleuren.

*Brandklasse is afhankelijk van de staaldikte; dubbelzijdig gecoat is niet getest en de classificatie kan dan niet van toepassing zijn.

Garanties:

GEVEL



DAK



De aangegeven garantietermijnen zijn maximale perioden. Deze verwijzen naar Nederland, België en Duitsland.
Deze feitelijke garantietermijn zal afhangen van de ligging, omgeving en toepassing.
Toepassingen in het **kustgebied** dienen voor aanvang aangevraagd te worden bij Cladding Point.
De garantieaanvraag dient binnen 3 maanden na de voltooiingsdatum van het gebouw geregistreerd te zijn.
Neem contact met ons op voor meer informatie.

Disclaimer: Hoewel door Cladding Point uiterste zorgvuldigheid is betracht, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden in dit productblad.